

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE

RECOMMANDATIONS POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE

Une façade en aluminium anodisé nécessite également un minimum d'entretien. En retour, elle vous remercie en vous offrant des décennies de fonctionnalité et d'esthétique. Les façades et les composants en aluminium anodisé peuvent être nettoyés avec de l'eau et un adoucisseur d'eau neutre (liquide vaisselle), tout comme les vitres. Les résidus de l'eau de lavage doivent être entièrement rincés à l'eau claire. Il est interdit d'utiliser des produits abrasifs ou provoquant des rayures tels que le papier de verre, la laine d'acier, les brosses métalliques ou les nettoyeurs à haute pression. Pour un nettoyage complet de fin de chantier et d'entretien périodique, nous recommandons des entreprises de nettoyage qualifiées portant le label de qualité CSFF.



Façade anodisée fraîchement nettoyée

NOS RECOMMANDATIONS

POUSSIÈRE

Essuyer avec un chiffon en coton sec sans exercer de pression.

COLLE, PEINTURE, MASTIC ET GOUDRON

Enlever soigneusement avec un solvant approprié et un chiffon en coton propre. Rincer et sécher.

CIMENT, MORTIER, BÉTON ET PLÂTRE

Enlever immédiatement avec une éponge ou une brosse douce avant de sécher. Rincer et sécher

GÉNÉRALEMENT VALABLE

- Essayez toujours dans le sens du roulement ou du ponçage.
- Nettoyer uniquement avec une pression modérée
- N'utilisez pas de mouvements circulaires
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs
- N'utilisez pas de nettoyeurs alcalins ou acides
- Rincez toujours à grande eau, utilisez de l'eau distillée ou de l'eau minérale pour le rinçage final.
- Essayez avec une raclette en caoutchouc et séchez avec un tissu en coton ou des serviettes en papier appropriées.
- Nous déconseillons fortement de préserver la couche d'oxyde anodique (traitement avec de la cire, de l'huile ou des agents contenant de la graisse).

Nos recommandations de nettoyage s'appliquent aux pièces en aluminium ou en alliages d'aluminium qui ont été recouvertes d'une couche d'oxyde artificielle par oxydation anodique selon la norme DIN 17611. Pour des informations complètes, nous vous renvoyons à la directive 61.01 de la CSFF "Entretien et nettoyage des façades métalliques".